

FOLIEN-INFORMATIONEN

IP 2555

ImagePerfect™ 2555 StreetApp ist ein weisses, strukturiertes Material mit einem semi-permanenten Klebstoff. Dank der speziellen Klebstoff-Technologie, eignet sich IP 2555 für die Anwendung von Grafiken und Werbebotschaften in Sportarenen, Rennbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und auf Untergründen wie Teppich, Holzböden, Wände, etc. IP 2555 kann (abhängig von Untergrund und Belastung) restlos wieder entfernt werden. IP 2555 bietet eine hohe Druckqualität mit bemerkenswerter Textdefinition sowie einem grossen Farbspektrum um photorealistische Bilder und eine kompakte Flächenfüllung zu ermöglichen. Das Produkt verfügt über eine hohe Kratzfestigkeit und einer rutschfesten Oberfläche. Im Falle einer erhöhten Belastung durch Fussgänger oder Fahrzeuge empfehlen wir IP 2555 mit dem IP 2C-Klarlack (glänzend oder matt) zu laminieren. Es ist wichtig, nur eine dünne Schicht IP 2C-Klarlack aufzutragen um die Struktur beizubehalten, welche die Rutschfestigkeit von IP 2555 gewährleistet. Die mehrschichtige Konstruktion des Produkts umfasst eine Gewebeschicht, die dem Produkt Flexibilität und Festigkeit sowie eine Erhöhung der Beständigkeit gegen Rissbildungen bietet.

Achtung: Nur das passende Spandex Druckprofil verwenden. Es wird dringend empfohlen, das bedruckte Material ausgerollt und flach zu trocknen. Bei einer Applikation auf dem Boden: Um mögliches Aufstellen des Produkts zu vermeiden empfehlen wir, die Ecken abzurunden und nicht zu einem scharfen 90 ° Winkel zu schneiden. Oberflächenvorbereitung: Für eine prozesssichere Anwendung ist es wichtig, dass der Untergrund trocken und komplett frei von Schmutz und Staub ist, bevor das Produkt appliziert wird. Wir empfehlen, den Untergrund abzusaugen und bei Nässe mit einer Gas/Elektro-Heizung zu trocknen. Für Anwendungen auf strukturierten Oberflächen wird die Verwendung des 45mm Soft Application Rollers (MMSROLLEPRO) empfohlen, da dieser das Material in die Struktur der Oberfläche drückt.

Spezifikation

BESCHREIBUNG	StreetApp	
FARBE	Weiss matt	
STÄRKE OBERMATERIAL	150µ	
GEWICHT	N/A	
KLEBSTOFF	Solvent Acrylat, permanent	
KLEBKRAFT	18N / 25mm (Finat TM 1/24h)	
ABDECKUNG	N/A	
TEMPERATURBEREICH	N/A	
ANTI-RUTSCH ZERTIFIKAT	R12 / BS7976 (DIN51130 / BGR 181)	
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	bis 12 Monate (abhängig von der Applikation)	
BRANDSCHUTZ	M1 / B1	
LAGERFÄHIGKEIT	12 Monate, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit	
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.	